SELLADOR CATALIZADO

(COMPONENTE A: SELLADOR)
(COMPONENTE B: CATALIZADOR ÁCIDO 33)

SELLADOR ÁCIDO DE DOS COMPONENTES DE SECADO ULTRA RÁPIDO
PARA ACABADOS SOBRE MADERA

B-42

DESCRIPCIÓN

Sellador a base de resinas nitrogenadas y sintéticas que curan con un catalizador ácido.

USOS

Para el sellado de madera, puertas y todo tipo de superficie de madera donde se requiera aplicar la LACA CATALIZADA MONOPOL como acabado final.

VENTAJAS

- Rápido secado.
- Excelente penetración de poros.
- Resistente a alcoholes, licores, grasa y alimentos en general.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Las superficies nuevas de madera deben estar libres de grasas, aceites, polvo o cualquier otro contaminante antes de aplicar el barniz. Una vez lijada la madera se limpia la superficie con escobillón de pelo, brocha o soplando con aire comprimido limpio o seco para eliminar todo el polvo.
- Si se desea dar cierta tonalidad a la madera resaltando su belleza natural, se puede aplicar previamente TINTE PARA MADERA MONOPOL (B-55).

MODO DE EMPLEO

- Agitar muy bien antes de usar (emplear una espátula limpia)
- Mezclar muy bien el SELLADOR (componente A) con el CATALIZADOR 33 (componente B) en una proporción de **10 (Sellador): 1 (Catalizador).**
- Aplicar preferentemente a soplete (30-35 psi)
- Se debe aplicar entre 2 a 4 capas, dependiendo de la porosidad de la madera, lijando cada vez entre éstas, para obtener una mejor adherencia y acabado final.
- No aplicar capas muy gruesas pues el acabado final puede cuartearse.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

6 horas

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Preparar la cantidad necesaria a utilizar, pues el tiempo de vida de la mezcla es de 6 horas.
- No mezclar el SELLADOR ya catalizado con el restante del componente A.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ENTINTADO DE LA MADERA:

- TINTE PARA MADERA AL AGUA O AL SOLVENTE MONOPOL (B-55).

LACA CATALIZADA

- Aplicada sobre el SELLADOR para un acabado perfecto.

DILUYENTE
Viene lista para su uso. Lavar los equipos con THINNER UNIVERSAL.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Soplete: Excelente (presión 30-35 Psi)

TIEMPO DE SECADO (25ºC)
Al tacto: 20-30 minutos
Para lijar:1- 2 horas
Total: 24 horas

NÚMERO DE MANOS
Se recomienda aplicar 2 a 3 capas del SELLADOR CATALIZADO.

ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA
30-40 micrones

RENDIMIENTO TEÓRICO
Según la porosidad de la madera
Aprox. 35-38 m2/galón a 30 micrones de espesor (en seco).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS
Por peso: 40 +/- 1%
Por volumen: 33 +/- 2%

ENVASES
1, 4, 16 litros